



AGLOMERADOS
COTOPAXI
Sembrando futuro

fibraplac | CHAPA

Ofrecemos nuestros tableros MDF recubiertos con chapas de madera decorativas sobre nuestros sustratos FIBRAPLAC CRUDO®, FIBRAPLAC LIGHT® y FIBRAPLAC RH®.

FIBRAPLAC CHAPA® está disponible en varios espesores y formatos, dependiendo del tipo de tablero.

CARACTERÍSTICAS

FIBRAPLAC CHAPA® es un tablero de MDF recubierto con finas chapas de maderas decorativas nacionales e importadas, cuyo elegante terminado posee una superficie pulida. Tiene la misma estética que la madera, minimizando las imperfecciones naturales que esta presenta, mostrando efectos hermosos e inusuales a un menor precio. Debido a su recubrimiento posee mayor soporte de peso que los tableros crudos, posee excelente compactación interna y óptimo agarre del tornillo.

Disponible también en sustrato RH

RH | RESISTENTE A LA
HUMEDAD



100% Hecho con maderas de
BOSQUES CULTIVADOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESESORES mm [± 0.2]	TABLEROS / TARIMA [U]	FORMATO [m]	DENSIDAD [kg/m ³]	HUMEDAD [%]	ABSORCIÓN 2 h. [% Peso]	HINCHAMIENTO ³ máx. 2 h. [%]	TRACCIÓN INTERNA ¹ [kg/cm ²]	FLEXIÓN ² [kg/cm ²]	AGARRE TORNILLO [kg]			
6.5	86	1.83 X 2.44	920 ± 6%	5 - 11	STD: máx. 15 RH: máx. 10	STD: máx. 5.0 RH: máx. 40	STD: mín. 10 RH: mín. 14	STD: mín. 400 RH: mín. 690	N/A			
10	72		STD: 720 ± 6% RH: 730 ± 6%				STD: mín. 8 RH: mín. 8.5	STD: mín. 350 RH: mín. 400				
13	55		620 ± 6%			máx. 10	STD: máx. 5.0. RH: máx. 30	STD: mín. 7.5 RH: mín. 8.5		mín. 300	STD: mín. 250 RH: mín. 300	STD: mín. 95 RH: mín. 100
16	45											
19	38		550 ± 6%			máx. 10	STD: máx. 2.0 RH: máx. 30	STD: mín. 6.5 RH: mín. 7		mín. 6	STD: mín. 200 RH: mín. 170	STD: mín. 80 RH: mín. 75
26	27											
31	23											
37	20											

¹ Define la fuerza de unión de las fibras al interior del tablero.

² Está definida por la capacidad de carga admisible que soporta un tablero, considerando apoyos en ambos extremos del mismo.

VENTAJAS

- Diseños naturales y elegantes
- Cortes limpios sin desportillado
- Puede recibir todo tipo de acabado
- Se puede canalar, moldurar y atornillar
- Amplia variedad de espesores
- Fácil de manejar y transportar
- Óptimo aprovechamiento del tablero

RECOMENDACIONES

- No exponer los tableros directamente al sol o la lluvia, así como proteger las caras y sellar los cantos.
- Realizar perforación guía y que el tornillo utilizado tenga un diámetro menor o igual al 30% del espesor del tablero.
- Para la etapa de dimensionamiento del tablero, se recomienda el uso de guantes, gafas protectoras y mascarilla para evitar el contacto de polvo en vías respiratorias y vista.
- Para la manipulación, transporte y almacenamiento se recomienda hacer uso de elementos o maquinaria de levantamiento de cargas.



Este producto genera residuos catalogados como NO PELIGROSOS

USOS Y APLICACIONES

- Muebles de uso doméstico
- Frentes de cocina
- Entrepaños
- Puertas y mesas
- Revestimientos decorativos
- Muebles finos
- Closets

...y más